



## Vitakal 50-0

### Fijnheid:

%		Zeefdiameter
99	Kleiner dan (<)	2 mm
70	Kleiner dan (<)	160 micron ( $\mu$ )

### Neutraliserende waarde:

%		%
Van de droge stof		55,20
Van het product		50,20

**Vochtpercentage:** +/- 8%.

Naam	Verbinding	%
Berekend Calciumcarbonaat	$\text{CaCO}_3$	96,50
Berekend Magnesiumcarbonaat	$\text{MgCO}_3$	1,70

### Chemische analyse:

Element	Verbinding	Gehalte (%)
Silicium	$\text{SiO}_2$	1,80
Aluminium	$\text{Al}_2\text{O}_3$	0,67
IJzeroxide	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	0,94
Kalium	K	0,22
Calciumoxide	CaO	41,10
Magnesiumoxide	MgO	0,48
Zwavel	$\text{SO}_3$	0,01
Fosforpentoxide	$\text{P}_2\text{O}_5$	0,17
Organische stof		0,06